

# Tabulka technických údajů

---

## 1. Popis výrobku

1.1	Obchodní název	<b>Lodní lak Regatta.</b>
1.2	Označení kvality	2744 (3400)
1.3	Typ	Lodní lak pro vnější a vnitřní nátěry dřevěných lodí zajišťující lesklý, kompaktní a vodovzdorný povrch.
1.4	Výrobce	S. Dyrup & Co. A/S Gladsaxevej 300, 2860 Soborg Denmark
1.5	Rozsah použití	Dřevěné lodě.
1.6	Forma dodávky	K okamžitému použití.
1.7	Dostupné barvy	Bezbarvý.
1.8	Obsah balení	0,75 a 2,5 litru.

## 2. Složení

2.1	Pojivo	Olejem modifikovaná alkydová pryskyřice
2.2	Rozpouštědla	Lakový benzín.

## 3. Technické údaje

3.1	Měrná hmotnost	Cca 0,9 kg/litr.
3.2	Viskozita	H-K (Gardner-holdt).
3.3	Obsah pevných částic	Cca 53,0 WW%.
3.4	Lesklost	Vysoký lesk, více než 90 při úhlu 60°.
3.5	Zvláštní vlastnosti	Odolnost vůči mořské vodě, slunci a větru. Odolnost vůči běžným čistícím prostředkům.
3.6	Vydatnost	10 – 14 m <sup>2</sup> /litr.
3.7	Doba schnutí	Další nátěr: po 4 hodinách. Uvedená doba platí při teplotě 23°C a standardní vlhkosti (60%).
3.8	Skladování	V těsně uzavřeném obalu, nesmí projít mrazem.

## 4. Podklad a příprava

4.1	Podklad	Podklad musí být suchý, čistý a kompaktní.
4.2	Předběžná příprava	Nejtrvanlivějších výsledků dosáhneme při použití barevného základního nátěru <i>BONDEX Wood Stain 3944</i> nebo <i>BONDEX Wood Primer 3920</i> .
4.3	Použití	Nové dřevo: 2-3 nátěry lodního laku Regatta. Již lakované dřevo: lehce zbrousit, zamokra nebo zasucha. Místa s odloupenou barvou ošetřit nátěrem <i>BONDEX Wood Primer 3920</i> . Opotřeбенé dřevo s vybledlými barvami: ohoblovat, odřít nebo obrousit na zdravé dřevo. Na základě denních průměrů nepoužívat při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti nad 80%.

Změna:

Datum:

Verze:

## 5. Bezpečnostní pokyny

- 5.1 Obecné Je nutné dodržovat obecná pravidla bezpečnosti práce. Další informace k dispozici v dokumentaci Material Safety Data Sheet (tabulka údajů o bezpečnosti materiálu).

*Tabulka technických údajů má za účel popsat využitelnost lodního laku **Regatta** vážným a nezávazným způsobem. Technické údaje se zakládají na dlouhodobém výzkumu. Tím se však nesnažíme spotřebitele odradit od odzkoušení funkce lodního laku **Regatta** před použitím. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte prodejce a technické oddělení.*

*Tato tabulka technických údajů nahrazuje veškeré předchozí verze.*