

## BONDEX SATIN FINISH

### Popis výrobku

Syntetická alkydová silnovrstvá lazura na dřevo na alkydové bázi.

### Použití

Na ošetření a údržbu všeho dřevěného vybavení domu v exteriéru i interiéru a na opracované řezivo. Ideální na okna a dveře.

### Speciální vlastnosti

- Vysoká mechanická odolnost.
- Zasychá na průhledný, hedvábně lesklý povrch
- Ideální na okna a dveře.
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a vodě a UV záření
- Chrání proti zamodralosti a plísni.
- Usnadňuje údržbu čistého povrchu.
- Krásný povrch, ale struktura dřeva zůstávají viditelná a zvýrazněná.

### Odstíny

900 - Bezbarvý	905 - Teak
901 - Dub	906 - Palisandr
902 - Mahagon	907 - Vlašský ořech
903 - Kaštan	908 - Makasar
904 - Oregonská Pinie	909 - Redwood

Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

### Technické údaje

#### Pojivo

Alkydová pryskyřice

#### Pigmenty

Organické a anorganické

#### Aktivní složky

<1% dichlofluanid

#### Lesk

Saténový cca. 80-90, při uhlu dopadu 60°.

#### Doba schnutí: (při 23°C a standardní vlhkosti 60%)

Suché na dotek po cca 4-6 hodinách.

Další nátěr aplikujte po 16 hodinách.

Rozpouštědla	Měrná hmotnost	Obsah pevných částic	Vydatnost	Viskozita (Ø4mm, 20°C)	Zápach
Syntetické ředidlo	Cca. 0,9 g/cm <sup>3</sup>	Cca. 50	10 - 15 m <sup>2</sup> /l	Cca. 45 s	Silný

### Podklad a příprava

- Před použitím dobře promíchejte. Po použití udržujte plechovku těsně uzavřenou.
- Podklad musí být čistý, suchý, pevný. Obsah vlhkosti: měkké dřevo: max. 15%, tvrdé dřevo: max. 12%.
- Povrchy, které již dříve byly natřeny barvou nebo lakem, musí být odstraněny nebo obroušeny na holé dřevo.
- Řasy, tuk a špína musí být odstraněny.
- Nanášet 2-3 vrstvy.
- Nanášení štětcem nebo stříkáním.
- Nepoužívejte při teplotách pod 5°C nebo při relativní vlhkosti vyšší než 80%
- Odstraňte přírodní pryskyřičná ložiska.
- Nové, neošetřené a demontované měkké dřevo musí být natřeno základním nátěrem *BONDEX WOOD PRESERVER*. Tvrdé dřevo se základním nátěrem nenatírá.
- Před aplikací na poškozené (zašedlé, začernalé) dřevo použijte produkt *BONDEX HOLZ NEU*.

### Doporučení

- Pro dosažení nejlepšího výsledku naneste 1 nátěr *BONDEX WOOD STAIN* v požadovaném odstínu a pak naneste 2 nátěry *BONDEX SATIN FINISH*
- Nikdy nepoužívejte samotný bezbarvý odstín venku. Bezbarvý odstín používejte pouze uvnitř nebo pro zesvětlení ostatních odstínů v množství max. 25%, nebo jako poslední nátěr.

- U některých tropických dřev mohou látky, které se vylouhují ze dřeva, prodloužit dobu schnutí. Proto si schnutí vyzkoušejte na malé ploše nebo omyjte celulózovým ředidlem před natíráním

#### Ředění

Neředit.

#### Čištění nástrojů

Syntetické ředidlo.

#### Stabilita při skladování

5 let od data výroby v neotevřené plechovce. Skladujte a přepravujte při teplotě nad 5°C, nesmí zmraznout.

Limitní hodnoty EU pro tento produkt (kat. A/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 399 g/l VOC.

	4284	0,75L	2,5L	5L
Balení		✓	✓	✓



### Dobrá rada od výrobce

Natřené plochy průběžně kontrolujte a při zjištění poškození nátěru PŘEVEĎTE oživovací nátěr

900

901

903

904

905

907

906

909

902

908