

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU

DULUX TRADE DIAMOND GLAZE

1. POPIS VÝROBKU

Dulux Trade Diamond Glaze je čirý lak na dřevo pro vnitřní použití s maximální trvanlivostí.

2. OBLAST POUŽITÍ

Je ideální pro interiérové povrchy vystavené intenzivnímu opotřebování, jako podlahy, schody, podlahové lišty, krycí obložení oken a dveří, horní plochy stolů a pultů, atd.

Je rovněž vhodný pro povrchovou úpravu korkových podlahovin, dřevotřísky, dřevovláknitých materiálů, atp.

3. BARVA

Bezbarvý, saténový nebo lesklý + dalších 70 odstínů řady Woodcare.

4. BALENÍ

1; 2,5 a 5 litrů.

5. SLOŽENÍ

Pigment: Inertní matovací přísady u saténové verze.

Pojivo: Emulze akryluretanového kopolymery.

Ředidlo: Voda.

6. LIMITY VOC

Obsah těkavých organických látek: < 3 %

Hustota produktu cca 1 g/cm³

Obsah organických rozpouštědel (VOC) cca 0,12 kg/kg

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) cca 0,11 kg/kg

Obsah netěkavých látek (sušina) cca 41 % obj.

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (i) VŘNH: 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 129 g/l VOC.

7. METODA NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem.

8. DOBA SCHNUTÍ

Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce: doba zasychání se bude měnit v závislosti na teplotě a vlhkosti, tj. uvedené doby se značně prodlouží za chladných a vlhkých podmínek.

Nelepivý (suchý na dotyk): 1 – 2 hodiny (rychleji v případě savých podkladů).

Přetíratelný: 2 – 4 hodin.

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

Odolává běžným chemikáliím, alkoholu a horké vodě.

10. VYDATNOST

Vydatnost se bude lišit v závislosti na druhu a stavu povrchu.

Typické hodnoty jsou: Holé dřevo: 12 – 20 m²/litr.

Dříve natřené dřevo: 20 – 25 m²/litr.

11. ŘEDĚNÍ

Čistou vodou. Promíchat, neředit, viz technologický postup.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4

Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701

TECHNICKÝ LIST

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu:

Stopy mastnoty, vosku nebo leštících přípravků je nutno dokonale odstranit omytím buď lakovým benzínem nebo cukrovým mýdlem (omývání vodou může dojít k vystoupení vlákna). Všechny zbytky je nutno opláchnout a povrch nechat vyschnout.

Nové nebo holé dřevo: Hřeby je nutno zatlouci pod úroveň povrchu a vzniklou prohlubeň zaplnit vhodně zbarveným tmelem. Povrch přebruste smirkovým papírem ve směru vláken, aby se odstranily nedokonalosti, atd. a oprašte.

Způsoby nanášení:

Natřené povrchy v dobrém stavu: Přebruste, abyste zajistili dobré zakotvení a rovnoměrný vzhled.

Natřené povrchy ve špatném stavu: V místech vadného starého nátěru se musí tento úplně odstranit, a povrch připravit jak je uvedeno pro nové nebo holé dřevo.

Oprávoání: V případě potřeby proveďte opravy povrchu pomocí vhodně zbarveného tmelu.

Broušení podlahy: Pro zajištění stejnosměrného vzhledu přebruste podlahu kombinací průmyslové válcové brusky a brusky pro okraje (kterou si můžete zapůjčit v půjčovně průmyslových zařízení).

Doporučujeme se snažit provádět toto přebrušování pouze ve směru vláken, čímž se dosáhne nejlepších výsledků. Pro menší plochy lze použít pásovou nebo kotoučovou brusku. Při broušení používejte vhodné ochranné pomůcky. Veškerý prach s podlahy a okolí pak odstraňte vhodným vysavačem.

Jak používat: Před použitím důkladně promíchejte (avšak nepřimíchejte vzduch pohyby podobnými šlehání, neboť to by způsobilo pění při nanášení), a nejdříve naneste malou zkušební plochu před natřením celého povrchu. Naneste 2 až 3 vrstvy laku Dulux Trade Diamond Glaze buď štětcem nebo mohérovým válečkem s krátkými chlupy.

Nanášejte rovnoměrně a důsledně, věnujte pozornost zachování „mokrého kraje“ pro navazování další části, a nanášení ve směru vláken. Před dalším nátěrem ponechte zaschnout alespoň dvě hodiny, přebruste jemným smirkovým papírem a odstraňte prach. Nanášejte při teplotách nižších než 10 °C, nebo v místnostech s vysokou relativní vlhko stí či kondenzující vlhkostí.

Natřené povrchy je nutno chránit před vodou, párou, rozlitými kapalinami a mechanickým namáháním (např. oděrem nebo leštěním) po dobu alespoň 5 dnů od nanesení. Při zachování opatrnosti je přípustná lehká pochůzka po 24 hodinách zasychání. Koberce by se neměly pokládat na natřenou podlahu dříve než za 7 dní.

V případě aplikace barevných odstínů laku je třeba provést první vrstvu naředěným bezbarvým lakem Diamond glaze clear satin.

13. ČIŠTĚNÍ

Pomůcky se čistí setřením přebytečného laku zpět do nádoby, a potom omytím vodou. Před zavřením plechovky setřete přebytečnou hmotu s okraje. Víčko pevně zatlačte a plechovkou zatřeste, aby se zaručilo vzduchotěsné uzavření pro příští použití.

14. SKLADOVÁNÍ

Neuskladňujte zavěšením za hák. Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě + 5 až + 30 °C v suchých, chladných, dobře větraných prostorách. Chránit před mrazem a extrémními teplotami.

15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

16. DATUM VYDÁNÍ

březen 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701