

## TECHNICKÝ LIST

### NÁZEV VÝROBKU

### DULUX TRADE DISPERSNÍ UŠLECHTILÁ OMÍTKA

#### 1. POPIS VÝROBKU

Dispersní pastovitá dekorativní omítka se zatřenou a rýhovanou strukturou.

#### 2. OBLAST POUŽITÍ

Je určena pro vnitřní i vnější povrchy omítek a pro konečnou úpravu zateplovacích systémů. Aplikují se na předem připravené povrchy, po vytvrzení vytváří zatřenou a rýhovanou strukturu v tloušťce odpovídající velikosti použitého zrna.

#### 3. BARVA

Bílá a tónování barevného odstínu dle vzorníku Dulux.

#### 4. BALENÍ

25 kg.

#### 5. SLOŽENÍ

Omítka je vyrobená na bázi syntetických pryskyřic, tříděných frakcí plniva, pigmentů a příměsí zlepšujících zpracovatelnost a odolnost omítky.

#### 6. LIMITY VOC

Tento výrobek nepodléhá žádné kategorii VOC.

#### 7. METODA NANÁŠENÍ

Plastovým hladítkem.

#### 8. DOBA SCHNUTÍ

24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti.

#### 9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

Omítka je ekologicky nezávadná, omyvatelná, paropropustná, stálobarevná, odolná povětrnostním vlivům. Má velmi vysokou hydrofobitu.

#### 10. VYDATNOST

Spotřeba – rýhovaná struktura:

zrnitost 1,0 mm 2,0 – 2,6 kg/m<sup>2</sup>

zrnitost 1,5 mm 2,5 – 3,0 kg/m<sup>2</sup>

zrnitost 2,0 mm 2,9 – 3,3 kg/m<sup>2</sup>

zrnitost 2,5 mm 3,2 – 3,6 kg/m<sup>2</sup>

zrnitost 3,0 mm 3,6 – 4,0 kg/m<sup>2</sup>

v závislosti na stavu podkladu.

Spotřeba – zatřená struktura:

zrnitost 1,0 mm 1,8 – 2,2 kg/m<sup>2</sup>

zrnitost 1,5 mm 2,5 – 3,0 kg/m<sup>2</sup>

zrnitost 2,0 mm 3,0 – 3,5 kg/m<sup>2</sup>

zrnitost 2,5 mm 3,5 – 4,0 kg/m<sup>2</sup>

zrnitost 3,0 mm 4,0 – 4,5 kg/m<sup>2</sup>

v závislosti na stavu podkladu.

#### 11. ŘEDĚNÍ

Dodatečné přidávání vody, plniva a přísad není dovoleno.

#### DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4**

**Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701**

## TECHNICKÝ LIST

### 12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

#### *Příprava povrchu:*

Podkladní vrstva musí být nosná, vyzrálá, zbavená prachu, nečistot, mastných skvrn, musí být rovinná, nesmí být zmrzlá a vodoodpudivá.

Před nanesením pastovité omítky aplikujte na podklad penetrační nátěr, kterým se sjednotí savost podkladu a zajistí se dostatečná přilnavost omítky. Penetrační nátěr je nutné natónovat do barvy zvoleného odstínu vrchní omítky.

#### *Způsoby nanášení:*

Před použitím obsah nádoby řádně promíchejte. Omítku na připravený podklad nanášejte plastovým hladítkem zdola nahoru v tloušťce odpovídající zrnitosti plniva. Stejným hladítkem přejedte nanesenou plochu v šikmém směru, abyste vrstvu urovnali a odstranili přebytečnou hmotu. Po částečném zaschnutí povrch strukturujte plastovým hladítkem: u rýhované přímými pohyby, u zatřené krouživými pohyby. Je nutné celou plochu upravovat najednou bez přerušení.

Omítku aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem. Při teplotách vzduchu nebo podkladu pod + 5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

#### *Kvalita:*

Kvalita je trvale sledována interní kontrolou.

### 13. ČIŠTĚNÍ

Pracovní nářadí a skvrny po omítce omyjte vodou než omítka zaschne.

### 14. SKLADOVÁNÍ

Skladovat v těsně uzavřených nádobách na chladném a dobře větraném místě při teplotách nad + 5 °C do + 35 °C. Chránit před přímým slunečním zářením, mrazem a horkem.

#### *Upozornění:*

Při práci je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je nutno používat osobní ochranné pomůcky. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným ochranným krémem. Při zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

### 15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.  
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701  
[www.dulux.cz](http://www.dulux.cz)

### 16. DATUM VYDÁNÍ březen 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

#### **DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:**

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4**  
**Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701**