

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU

DULUX TRADE PROTECTIVE WOODSHEN

1. POPIS VÝROBKU

Silnovrstvý lazurovací lak na bázi rozpouštědel s obsahem konzervačních látek.

2. OBLAST POUŽITÍ

Poskytuje povrchovou úpravu, která je trvanlivá a dobře odpuzuje vodu. Pro použití na dřevo v exteriéru a interiéru. Celý systém pro moření dřeva je dobře odolný proti vodě, řídí difuzi vodních par za účelem zamezení bobtnání a praskání dřeva při normálních podmínkách.

3. BARVA

Viz příslušná vzorkovnice Dulux Trade Colour Card.

4. BALENÍ

1; 2,5 a 5 litrů.

5. SLOŽENÍ

Pigment: Speciální transparentní mikropigmenty oxidu železa a organické pigmenty.

Pojivo: Alkyd.

Ředidlo: Lakový benzín.

6. LIMITY VOC

Hustota produktu 0,95 – 0,96 g/cm³

Obsah organických rozpouštědel (VOC) cca 0,44 kg/kg

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) cca 0,37 kg/kg

Obsah netěkavých látek (sušina) 46,9 – 48,9 % obj.

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (e) RNH: 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 399 g/l VOC.

7. METODA NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem.

8. DOBA SCHNUTÍ

Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce: nelepivý (suchý na dotyk): 4 – 6 hodin.
přetíratelný: po 16 hodinách.

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

Celý systém pro moření dřeva je dobře odolný proti vodě.

10. VYDATNOST

Vodítka pro praktickou vydatnost, které lze dosáhnout za normálních podmínek je až 25 m²/litr na většině povrchů.

11. ŘEDĚNÍ

Neředí se.

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu:

Povrchy musejí být čisté, suché, bez vadných nebo špatně přilnavých materiálů, špíny, tuku, vosku, atd. Všechny povrchy by měly být dobře obroušeny vhodným brusným papírem (ve směru textury) a zbaveny prachu.

Jestliže bylo dřevo vystaveno povětrnosti, odstraňte všechny zvětralé vrstvy.

Povrchy, které jsou ve špatném stavu nebo byly již dříve natřeny nebo nalakovány musejí být obroušeny na holé dřevo.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4

Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701

TECHNICKÝ LIST

Odstraňte poškozené vrstvy, tmelící materiály a poškozená místa. Odstraňte veškeré plísně, řasy, lišejníky a mechy. Očistěte veškeré drážky a obruste všechny povrchy ve směru textury dřeva a zbavte prachu.

Pro zatmelení (nebo opravy) nepoužívejte tmely z lněného oleje v kombinaci s povrchovými úpravami přírodního dřeva, použijte vnější těsnící lištu zasazenou do vhodného trvale plastického tmelu nebo speciální tmelící směsi.

Při použití bílého nebo neprůhledného mořidla upravte veškeré suky a místa výronu pryskyřice odstraněním pryskyřice a nanesením zředěného nátěru vhodného roztoku bílého šelaku, aby se zabránilo případnému odbarvení.

Způsoby nanášení:

Doporučená tloušťka vrstvy:

Mokrý: 50 µm.

Suchý: 25 µm.

13. ČIŠTĚNÍ

Okamžitě po použití vyčistěte všechna zařízení ředidlem White Spirit nebo S 6001.

14. SKLADOVÁNÍ

Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v suchých, chladných a dobře větraných prostorách odděleně od zdrojů žáru, zapálení a přímého slunce odděleně od oxidačních činidel, silných zásad, silných kyselin, aminů, alkoholů a vody. Zákaz kouření.

15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701

www.dulux.cz

16. DATUM VYDÁNÍ

březen 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4

Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701