

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU

DULUX TRADE STAIN BLOCK PLUS

1. POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná podkladová barva.

2. OBLAST POUŽITÍ

Barva je vhodná pro použití na stěny a stropy v interiéru.

3. BARVA

Bílá.

4. BALENÍ

1 ; 2,5 a 5 litrů.

5. SLOŽENÍ

Pigment: Oxid zinečnatý, oxid titaničitý a minerální plniva.

Pojivo: Vodou ředitelná emulze.

Ředidlo: Voda.

6. LIMITY VOC

Obsah těkavých organických látek: < 3 %

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (g) VŘNH: 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 25 g/l VOC.

7. METODA NANÁŠENÍ

Štětcem nebo válečkem. Není možno použít nástřikové metody..

8. DOBA SCHNUTÍ

Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce: nelepivý (suchý na dotyk) v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Přetíratelný za 6 – 8 hodin. U velmi porézních povrchů může být doba schnutí delší.

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

Barva zabraňuje pronikání skvrn skrz konečnou vrstvu nátěru a rovněž utěsňuje a spojuje suché a sprašující se povrchy v interiéru jako jsou omítky, cihly, obílení vápenným mlékem a klišové barvy. Je účinná na ošetření skvrn způsobených vodou a ředidly, ředitelnými inkousty a barvami, uhlem, křídami, kuličkovou tužkou, kávou, masnotou, odřením, vodou, tabákovým dehtem a poškozením požárem.

10. VYDATNOST

Do 14 m²/l při jedné vrstvě nátěru hladkého, rovného a správným způsobem připraveného podkladu.

11. ŘEDĚNÍ

Čistou vodou.

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu:

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené veškerého poškozeného a špatně držícího materiálu, špíny, mastnoty, vosku apod.

Způsob nanášení:

Po provedení vhodné přípravy nanést 1 vrstvu základové barvy Dulux Trade Stain Block Plus a poté přetřít vhodným nátěrovým systémem Dulux Trade. U obtížných skvrn je třeba nanést dvě vrstvy barvy Dulux Trade Stain Block Plus.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701

TECHNICKÝ LIST

13. ČIŠTĚNÍ

Čištění nářadí po natírání: po skončení natírání je doporučeno odstranit z nářadí co největší množství barvy, a následně je umýt čistou vodou.

14. SKLADOVÁNÍ

Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě + 5 až + 30 °C v suchých, chladných, dobře větraných prostorách. Chránit před mrazem a extrémními teplotami.

15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

16. DATUM VYDÁNÍ březen 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701