

DULUX TRADE

Žilkovací základová nátěrová hmota DULUX Brushwood Basecoat

INFORMACE O VÝROBKU

Typické aplikace	Žilkovací nátěrová hmota Dulux Brushwood je snadno použitelný dvousložkový systém schopný vytvářet přirozený vzhled dřeva na vnitřním nebo venkovním dřívě natřeném povrchu, aniž by bylo třeba odstranit vrstvu dřívějšího nátěru až na holé dřívě.
	Základová nátěrová hmota Dulux Brushwood Basecoat je první speciální složkou tohoto systému, založenou na vodné suspenzi, a je určena výhradně pro kombinaci s vrchní žilkovací nátěrovou hmotou Dulux Brushwood Topcoat.
	Její speciální složení na bázi akrylátů zajišťuje vysoce kvalitní, houževnatý a trvanlivý podklad poskytující vynikající soudržnost s vrchním nátěrem, potřebnou pro vytvoření přirozeného vzhledu dřeva pomocí vrchního nátěru žilkovací hmotou Dulux Brushwood Topcoat.
Velikost balení	750 ml a 2,5 litrů.
Barevný sortiment	Viz příslušný vzorník barev Dulux Trade Colour Card.
Složení (nominální)	
Pigment	Bezolovnaté světlostálé pigmenty.
Pojivo	Akrylátová kopolymerová emulze se zvýšenou přilnavostí.
Ředidlo	Voda
Sušina (obj.)	37% (nominální), u barevných hmot odlišná.
Ředění	Tento výrobek nepožaduje ředění.
Způsob nanášení	Nanášejte pouze štětcem. Nestříkejte.
Zasychání	Jeden nátěr běžné tloušťky :
Zaschnutí na dotyk	1 -2 hodiny.
Zaschnutí mezi nátěry	2 -4 hodiny.
	Základový nátěr musí být před nanesením vrchního nátěru úplně zaschlý. Před dalším nátěrem vyčkejte alespoň 16 hodin.
Praktická krycí schopnost	Měřítkem praktického krytí dosažitelného za normálních podmínek je spotřeba 1 litru na až 15 m ² .
Čištění	Po skončení práce odstraňte co nejvíce nátěrové hmoty ze štětců a poté je vyperte čistou vodou.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Před zahájením práce demontujte všechny kliky, kryty schránky na dopisy, atd. Povrch musí být před nanášením zdravý, čistý a suchý. Pečlivě obrušte až na pevný podklad všechny uvolněné a vadné nátěry, pak přeberte ve směru vláken a oprašte. Pokud došlo během přípravy povrchu k obnažení kovových míst, naneste na ně příslušnou základovou barvu **Dulux** na kovy. Všechny suky v holém dřívě ošetřete sukovým roztokem **Dulux Knotting Solution**. Holé dřevěné povrchy natřete žilkovací základovou barvou **Dulux Brushwood Basecoat**. Všechny vady povrchu opravte vhodným tmelem. Přeberte ve směru vláken a oprašte. Pro vysrávky nepoužívejte fermežový tmel.

INFORMACE O SYSTÉMU

Před použitím důkladně promíchejte a pro nanášení použijte vhodný čistý štětec. Naneste rychle a rovnoměrně jednu nebo dvě vrstvy žilkovací základové barvy Dulux Brushwood Basecoat, a pak nátěr dokončete lehkými tahy štětcem ve směru vláken. Nejlepší výsledky se dosáhnou lehkým otřením ve směru vlákna mezi nanášením vrstev. Dokončete nanesením jedné až dvou vrstev vrchního žilkovacího nátěru Dulux Brushwood Topcoat po úplném vyschnutí základu. Podobně jako u ostatních vodných suspenzí nenanášejte základovou barvu Brushwood Basecoat při teplotách nižších než 10°C. Tento systém nepoužívejte na vyhřívané povrchy, například radiátory. Výrobek na bázi vodné suspenze. Během nanášení a zasychání zajistěte dobré větrání.

Odbyt a technické poradenství:



COMMENDA ČR s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 02 / 4144 0385, 02 / 4144 0099
Fax: 02 / 4144 1098
E-mail: info@commenda.cz

DULUX TRADE

INFORMACE O BEZPEČNOSTI, OCHRANĚ ZDRAVÍ A EKOLOGII (PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM)

Při nanášení se doporučuje chránit vhodným způsobem oči. V případě vniknutí do oka vyplachujte okamžitě větším množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Potřísnění pokožky odstraňujte vodou a mýdlem nebo jiným osvědčeným přípravkem pro ošetřování pokožky.

Obaly uchovávejte těsně uzavřené a mimo dosah dětí. Je nutno věnovat péči i přepravě, obaly je nutno zajistit ve stojaté poloze. Neuskladňujte zavěšením za hák. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků. Chraňte před mrazem a extrémními teplotami.

Výrobek neobsahuje olovo v žádné formě. Informační leták s pokyny pro přípravu takových povrchů zašleme bezplatně, pokud se obrátíte na:

ICI Paints Technical Group, na adrese

ICI Paints, Wexham Road,

Slough SL2 5DS,

Spojené království .

Tel. 44 (0)1753 534225

Viz www.dulux.com

Dulux a Brushwood jsou chráněné obchodní značky ICI.

Odbyt a technické poradenství:



COMMENDA ČR s.r.o.

Matěchova 3, 140 00 Praha 4

Tel.: 02 / 4144 0385, 02 / 4144 0099

Fax: 02 / 4144 1098

E-mail: info@commenda.cz