

DULUX TRADE

Žilkovací vrchní nátěrová hmota DULUX Brushwood Topcoat

INFORMACE O VÝROBKU

Typické aplikace	Žilkovací nátěrová hmota Dulux Brushwood je snadno použitelný dvousložkový systém schopný vytvářet přirozený vzhled dřeva na vnitřním nebo venkovním dřívě natřeném povrchu, aniž by bylo třeba odstranit vrstvu dřívějšího nátěru až na holé dřevo.
Velikost balení	Vrchní nátěrová hmota Dulux Brushwood Topcoat je druhou speciální složkou tohoto systému; jde o rozpouštědlový vrchní nátěr vytvářející efekt přírodního dřeva výhradně v kombinaci se základovou žilkovací nátěrovou hmotou Dulux Brushwood Basecoat.
Barevný sortiment	750 ml a 2,5 litrů.
Složení (normální)	Viz příslušný vzorník barev Dulux Trade Colour Card.
Pigment	Bezolovnaté světlostálé pigmenty .
Pojivo	Alkyd.
Ředidlo	Lakový benzin.
Sušina (obj.)	45% (nominální), u barevných odstínů různá.
Ředění	Ředění není běžně potřebné, ale v případě potřeby přidejte až 1 díl ředidla Dulux č. 41 nebo lakového benzínu k 10 dílům vrchní barvy Brushwood Topcoat.
Způsob nanášení	Nanášejte pouze štětcem. Nestříkejte.
Zasychání	Jeden nátěr běžné tloušťky:
Zaschnutí na dotyk	4 -6 hodin.
Zaschnutí mezi nátěry	16 hodin. Základový nátěr musí být před nanášením vrchního nátěru zcela zaschlý. Mezi nátěry vyčkejte alespoň 16 hodin.
Praktická krycí schopnost	Vodítkem praktické krycí schopnosti je nátěr až 30 m ² /l dosažitelný za normálních podmínek.
Čištění	Po práci odstraňte ze štětců co nejvíce barvy a pak je vyperte v ředidle Dulux č. 41 nebo v lakovém benzínu.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Před zahájením práce demontujte veškerá kování jako kliky, kryty schránek na dopisy atd. Natírané povrchy musejí být zdravé, čisté a suché. Pečlivě odstraňte narušené nátěry až ke zdravému okraji, potom přebruste ve směru vláken a oprašte. Pokud by během přípravy došlo k obnažení holého kovu, naneste na příslušná místa vhodný základový nátěr **Dulux**. Všechny suky ošetřete roztokem pro suky **Dulux**. Holé dřevěné povrchy natřete žilkovací základovou barvou **Dulux Brushwood Basecoat**.

Všechny povrchové vady opravte vhodným tmelem. Pak přebruste ve směru vláken a oprašte. Pro opravy nepoužívejte fermežový tmel.

INFORMACE O SYSTÉMU

Před použitím důkladně promíchejte a pro nanášení použijte vhodný čistý štětec. Naneste rychle a rovnoměrně 1 či 2 vrstvy žilkovací základové barvy Dulux Brushwood Basecoat. a natírání ukončete lehkými tahy štětce ve směru vláken dřeva. Osvědčuje se lehké setření mezi nátěry ve směru vláken.

Povrchovou úpravu dokončete nanesením jedné či dvou vrstev vrchní žilkovací nátěrové hmoty Dulux Brushwood Topcoat po úplném zaschnutí základového nátěru.

Podobně jako u ostatních nátěrových hmot na bázi vodných emulzí nenanášejte žilkovací základovou barvu Brushwood při teplotách nižších než 10°C.

Tento systém nepoužívejte na vyhřívané povrchy jako například na radiátory.

Odbyt a technické poradenství:



COMMENDA ČR s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 02 / 4144 0385, 02 / 4144 0099
Fax: 02 / 4144 1098
E-mail: info@commenda.cz

DULUX TRADE

INFORMACE O BEZPEČNOSTI, OCHRANĚ ZDRAVÍ A EKOLOGII (PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM)

ROZPOUŠTĚDLOVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA UN 1263, 3 TŘÍDY

HOŘLAVINA.

Uchovávejte odděleně od zdrojů vznícení. Nekuřte.

Obsahuje lakový benzín. Pracujte pouze v dobře větraných prostorech. V interiéru ponechávejte během nanášení a zasychání dveře a okna otevřená. Pokud se barva nanáší štětcem či válečkem na velké povrchy v interiéru nebo v uzavřených prostorech, používejte masku s vhodným filtrem nebo dýchací přístroj s přívodem vzduchu.

Při nanášení se doporučuje používat vhodnou ochranu očí. V případě vniknutí do oka vymývejte bezodkladně větším množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Potřísnění pokožky odstraňujte omytím vodou a mýdlem nebo jiným osvědčeným prostředkem pro ošetřování pokožky.

Je nutno věnovat péči i přepravě, obaly je nutno zajistit ve stojaté poloze. Obaly uchovávejte těsně uzavřené a mimo dosah dětí.

Neuskladňujte zavěšením za hák. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků.

Výrobek neobsahuje olovo v žádné formě. Informační leták s pokyny pro bezpečnou přípravu takových povrchů zašleme zdarma na požádání, pokud se obrátíte na adresu :

ICI Paints Technical Group,

ICI Paints, Wexham Road,

Slough SL2 5DS,

Spojené království.

Tel. 44 (0)1753 534225

Viz www.dulux.com

Dulux a Brushwood jsou chráněné obchodní značky ICI.

Odbyt a technické poradenství:



COMMENDA ČR s.r.o.

Matěchova 3, 140 00 Praha 4

Tel.: 02 / 4144 0385, 02 / 4144 0099

Fax: 02 / 4144 1098

E-mail: info@commenda.cz