

## POPIS VÝROBKU:

MULTIDECOR firmy OIKOS<sup>®</sup> nabízí možnost dekorovat v klasickém stylu v souladu s modernějšími, svěžími dekoracemi dnešních dnů. Hladítko, tampon, stříkáč, pistole, štětka, váleček, mořská houba, představivost návrháře a univerzálnost tohoto výrobku umožňuje pomocí zkušených rukou aplikátora vytvořit unikátní, originální, dekorativní efekt, který je možné přizpůsobit dekorovanému prostředí. je bez zápachu, netoxický, nehořlavý a šetrný k životnímu prostředí.

## ZPŮSOB APLIKACE:

Před aplikací materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS<sup>®</sup> je nutné provést precizní přípravu podkladu.

**Omítky:** provedeme vystěrkování povrchu nejlépe vápennou či sádrovou stěrkou kterou následně broušením vyhladíme. Na takto připravený povrch zbavený prachu nanese penetraci CRILUX firmy OIKOS<sup>®</sup>.

**Stěrkové omítky a sádrokarton:** provedeme případné opravy povrchu a poté přebroušením vyhladíme. Pokud se na povrchu vyskytují skvrny od masnot či kouře nebo je povrch abnormálně špinavý doporučujeme použít izolační nátěr DECORTINA firmy OIKOS<sup>®</sup>. Následně nanese penetraci CRILUX firmy OIKOS<sup>®</sup>.

**Dřevo:** V případě potřeby povrch vytmelíme a přebrousíme. Poté nanese speciální penetraci NOVALIS FONDO RIEMPITIVO firmy OIKOS<sup>®</sup>.

**Plastové lamináty, PVC, hliník a jiné neporézní povrchy:** odstraníme masnotu a přebrousíme povrch. Následně nanese speciální penetraci FUNDGRAP firmy OIKOS<sup>®</sup>.

**Kov:** nanese dobrý antikorozi základ např. NOVALIS ANTIRUGGINE firmy OIKOS<sup>®</sup>, následně nanese speciální penetraci FUNDGRAP firmy OIKOS<sup>®</sup>.

Po přípravě povrchu nanese dvě vrstvy materiálu MULTIFUND nebo ULTRASATEN firmy OIKOS<sup>®</sup> ve vybraném odstínu pro vytvoření nesavého podkladu, který je nutný pro zpracování materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS<sup>®</sup>. Po zaschnutí (asi 4 – 6 hodin) provedeme aplikaci dekoračního materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS<sup>®</sup>.

### **Efekt PENNELLATO**

Na připravený podklad nanese rovnoměrně válečkem nebo štětkou neředěný materiál MULTIDECOR firmy OIKOS<sup>®</sup> v ploše cca 1m<sup>2</sup>. Následně zpracujeme materiál štětkou zvolené velikosti tak, aby byly znatelné tahy štětce. Stejně postupujeme dokud nepokryjeme celou plochu. Po zaschnutí (6 – 8 hodin) je možné nanést další vrstvu materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS<sup>®</sup> jiného odstínu a tím dosáhnout vícebarevného efektu.

### **Efekt GUANTATO**

Na připravený podklad nanese štětkou neředěný materiál MULTIDECOR firmy OIKOS<sup>®</sup> v ploše cca 1m<sup>2</sup>. Následně zpracujeme materiál speciální dekorační rukavicí firmy OIKOS<sup>®</sup>. Stejně postupujeme dokud nepokryjeme celou plochu. Lze nanášet různé odstíny vytvářející na povrchu nerovnoměrný efekt světlých a tmavých tahů. V závislosti na zvoleném odstínu je možné dosáhnout silnějších a slabších světelných kontrastů.

### **Efekt GOCCIOLATO**

Na připravený podklad nanese za použití stříkáč, pistole GOCCIOLATO firmy OIKOS<sup>®</sup>, nebo podobnou stříkáč, pistolí MULTIDECOR firmy OIKOS<sup>®</sup> ředěný 5 – 10 % pitné vody. Použitím trysek různé velikosti (2,5 – 3,5 mm) a regulací tlaku vzduchu je možné měnit velikost nanášených kapek. Po dokončení aplikace je možné ihned postup opakovat s použitím jiného odstínu MULTIDECORU firmy OIKOS<sup>®</sup>, čímž dosáhneme vícebarevného efektu.

### **Efekt LEGNATO**

Na připravený podklad nanese rovnoměrně válečkem nebo štětkou MULTIDECOR firmy OIKOS<sup>®</sup> ředěný 5 – 10 % pitné vody. Materiál ihned zpracujeme speciálním gumovým půlválečkem ATREZO firmy OIKOS<sup>®</sup> přejížděním po povrchu shora směrem dolů a lehce ohýbáme zápěstí pro dosažení imitace let dřeva. Pokud při zpracování půlválečkem ATREZO firmy OIKOS<sup>®</sup> držíme ruku pevně dosažený efekt se nazývá **MOIRE**.

### **Efekt NUVOLATO**

Na připravený podklad nanese štětkou nahodile různé odstíny materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS<sup>®</sup> ředěný 5 – 10 % pitné vody. Následně za použití ploché syntetické houby zpracujeme materiál na zdi, vytváříme světlé a tmavé kontrasty vypadající jako „obláčky“. Kombinace použitých odstínů, odstín podkladu a styl při aplikaci rozhodne o konečném efektu.

STR. 1/3

Vydáno 1.1.2002 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

Tanvaldská 263  
463 11 LIBEREC -Vratlavice  
mob.tel.: 0601 / 288 495  
tel.: 00420 / 48 / 516 16 12  
fax: 00420 / 48 / 516 06 28  
e-mail: [aviscolor@oikos-paint.cz](mailto:aviscolor@oikos-paint.cz)  
http: [www.oikos-paint.cz](http://www.oikos-paint.cz)

Bratislavská 48/50  
602 00 BRNO  
mob.tel.: 0602/ 568 709  
tel.: 00420 / 5 / 45 24 52 94  
fax: 00420 / 5 / 45 24 74 47  
e-mail: [avisbrno@oikos-paint.cz](mailto:avisbrno@oikos-paint.cz)  
http: [www.oikos-paint.cz](http://www.oikos-paint.cz)

PLZEŇ  
mob.tel.: 0602/ 529 912  
tel.: 00420 / 19 / 745 53 31  
fax: 00420 / 19 / 745 53 31

PRAHA  
mob.tel.: 0602/ 396 879

OSTRAVA  
mob.tel.: 0602/ 153 228

HRADEC KRÁLOVÉ  
mob.tel.: 0603/ 210 546

**Efekt SPATOLATO**

Na připravený podklad nanese se rovnoměrně válečkem nebo štětkou MULTIDECOR firmy OIKOS® ředěný 5 – 10 % pitné vody v ploše cca 1m<sup>2</sup>. Následně zpracujeme materiál speciální umělohmotnou špachtlí firmy OIKOS®, která zaručuje vytvoření různých efektů v závislosti na výběru délky některé její hrany. Při nanášení dalšího materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS® válečkem nebo štětkou se vyhýbáme přetírání již zpracovaných míst. Po zaschnutí (asi 6 – 8 hodin) je možné nanést další vrstvu materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS® v jiném odstínu a tím dosáhnout vícebarevného efektu.

**Efekt TAMPONATO**

Na připravený podklad nanese se rovnoměrně válečkem nebo štětkou MULTIDECOR firmy OIKOS® ředěný 5 – 10 % pitné vody v ploše cca 1m<sup>2</sup>. Následně zpracujeme materiál tamponem firmy OIKOS® následující metodou: položit tampon na povrch, lehce nazdvihnout a mírně pootočít zápěstím. Takto pokračujeme dokud se nedosáhne požadovaného efektu. Stejně postupujeme dokud nepokryjeme celou plochu. Na větší plochy je možné použít speciální tampon na dřevě 17 x 17cm nebo tamponovací váleček firmy OIKOS®. Při nanášení materiálu válečkem nebo štětkou se vyhýbáme přetírání již zpracovaných míst. Po zaschnutí (6 – 8 hodin) je možné nanést další vrstvu materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS® jiného odstínu a tím dosáhnout vícebarevného efektu.

**Efekt SPUGNATO**

Po přípravě podkladu nalijeme náležitě množství materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS® do ploché misky a nanášíme následujícím způsobem: namočíme speciální mořskou houbu firmy OIKOS® do materiálu a razítkujeme dekorovanou plochu houbou pokrytou materiálem. Postup opakujeme doku není povrch dokončen. Po zaschnutí (6 – 8 hodin) je možné nanést další vrstvu materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS® jiného odstínu a tím dosáhnout vícebarevného efektu.

**Efekt ALONATO**

Po přípravě podkladu pokračujeme s nanášením materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS®. Je možné pracovat dvěma způsoby:

- na nerezové hladítko nanese se 2 nebo 3 odstíny materiálu MULTIDECOR firmy OIKOS® vedle sebe a aplikujeme na zeď vertikálními pohyby shora dolů. Přejíždíme hladítkem znovu shora dolů tentokrát bez materiálu, překryjeme plochy, které zůstaly nepokryté. Znovu přejedeme po povrchu stejným způsobem. Tímto vytvoříte konkrétní a velmi originální efekt pruhů různých odstínů, které splývají dohromady.
- Štětkou nanese se MULTIDECOR firmy OIKOS® přímo na zeď ve vertikálních pruzích od shora dolů v různých odstínech. Následně stíráme nerezovým hladítkem dohromady barvy pro dosažení požadovaného efektu.

**TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:**

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aroma nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Výrobek je nehořlavý, pro skladování, manipulaci a transport není zapotřebí žádných speciálních opatření. Odpad likvidujeme ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Pokud je dodržen správný postup při zpracování a základní hygienické a bezpečnostní předpisy, nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví.

**První pomoc:** při nevolnosti zabezpečit přísun čerstvého vzduchu. Při styku s pokožkou důkladně omýt vodou a mýdlem, pak ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout velkým množstvím pitné vody. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

**TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:**

**Složení:** akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, speciální kovové a perleťové částice, aktivní aditiva pomáhající při aplikaci a tvorbě filmu na povrchu.

**Specifická hmotnost:** 1,03 kg/l

**PH:** 8,5 – 9

**Skladovací teplota:** od +2°C do +36°C. Chraňte před mrazem.

**Viskozita:** 14 000 – 16 000 CPS Brookfield (RVT 20 ot/min při +25°C)

**Čištění:** odpovídá normě DIN 53 778, nečistota odstraněna z vrstvy za méně než 800 abrazivních cyklů.

**Omyvatelnost:** odpovídá normě DIN, odolá nejméně 1000 abrazivním cyklům.

**Otěruvzdornost:** odpovídá normě DIN 53 778, odolá nejméně 5000 abrazivním cyklům

**Reakce na oheň:** negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodou ředitelný materiál o síle vrstvy nižší než 0,6 mm.

**Paropropustnost SD:** 0,9 m ( max.povolený limit 2 m DIN 52 615 )

**Barva:** odstíny dle vzorkovnice MULTIDECOR firmy OIKOS®. Materiál je k dispozici v matném a perleťovém provedení.

STR. 2/3

Vydáno 1.1.2002 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

**Tanvaldská 263**  
463 11 LIBEREC -Vratislavice  
mob.tel.: 0601 / 288 495  
tel.: 00420 / 48 / 516 16 12  
fax: 00420 / 48 / 516 06 28  
e-mail: [aviscolor@oikos-paint.cz](mailto:aviscolor@oikos-paint.cz)  
http: [www.oikos-paint.cz](http://www.oikos-paint.cz)

**Bratislavská 48/50**  
602 00 BRNO  
mob.tel.: 0602/ 568 709  
tel.: 00420 / 5 / 45 24 52 94  
fax: 00420 / 5 / 45 24 74 47  
e-mail: [avisbrno@oikos-paint.cz](mailto:avisbrno@oikos-paint.cz)  
http: [www.oikos-paint.cz](http://www.oikos-paint.cz)

**PLZEŇ**  
mob.tel.: 0602/ 529 912  
tel.: 00420 / 19 / 745 53 31  
fax: 00420 / 19 / 745 53 31

**PRAHA**  
mob.tel.: 0602/ 396 879

**OSTRAVA**  
mob.tel.: 0602/ 153 228

**HRADEC KRÁLOVÉ**  
mob.tel.: 0603/ 210 546

**TECHNICKÉ ÚDAJE PRO APLIKACI:**

**Ředění:** připraveno k použití, nebo lze ředit v souladu s použitou aplikační metodou

**Vydatnost:** 5 – 8 m<sup>2</sup>/l v závislosti na aplikační metodě

**Nářadí:** Pennellato: štětka  
Guantato: dekorální rukavice firmy OIKOS<sup>®</sup>  
Gocciolato: stříkácí pistole, trysky 2,5 – 3,5 mm  
Legnato: dřevěný efekt ( léta ) – fládovací půlváleček firmy OIKOS<sup>®</sup>  
Nuvolato: syntetická houba  
Spatolato: špachtle firmy OIKOS<sup>®</sup>  
Tamponato: tampon (17 x 17 cm), tampon na dřevě, tamponovací váleček firmy OIKOS<sup>®</sup>  
Spugnato: přírodní mořská houba firmy OIKOS<sup>®</sup>  
Alonato: nerezové hladítko firmy OIKOS<sup>®</sup>

**Teplota při aplikaci:** od +5°C do +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80 %)

**Doba schnutí – na dotek:** 1 hodina (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

**Doba schnutí – mezi nátěry:** 6 – 8 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

**Doba schnutí – kompletní:** 7 dní (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

**Penetrační přípravky:** CRILUX, FUNGRAP nebo NOVALIS FONDO RIEMPITIVO firmy OIKOS<sup>®</sup>

**Podkladový nátěr:** MULTIFUND nebo ULTASATEN firmy OIKOS<sup>®</sup>

**Čištění nářadí:** vodou

STR. 3/3

Vydáno 1.1.2002 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

**Tanvaldská 263**  
463 11 LIBEREC -Vratislavice  
mob.tel.: 0601 / 288 495  
tel.: 00420 / 48 / 516 16 12  
fax: 00420 / 48 / 516 06 28  
e-mail: [aviscolor@oikos-paint.cz](mailto:aviscolor@oikos-paint.cz)  
http: [www.oikos-paint.cz](http://www.oikos-paint.cz)

**Bratislavská 48/50**  
602 00 BRNO  
mob.tel.: 0602/ 568 709  
tel.: 00420 / 5 / 45 24 52 94  
fax: 00420 / 5 / 45 24 74 47  
e-mail: [avisbrno@oikos-paint.cz](mailto:avisbrno@oikos-paint.cz)  
http: [www.oikos-paint.cz](http://www.oikos-paint.cz)

**PLZEŇ**  
mob.tel.: 0602/ 529 912  
tel.: 00420 / 19 / 745 53 31  
fax: 00420 / 19 / 745 53 31

**PRAHA**  
mob.tel.: 0602/ 396 879

**OSTRAVA**  
mob.tel.: 0602/ 153 228

**HRADEC KRÁLOVÉ**  
mob.tel.: 0603/ 210 546