

POPIS VÝROBKU:

MULTISTICK firmy OIKOS® svými barevnými vlákny vytváří barevnou atmosféru nabízející velice zajímavý dekorativní efekt, měnící se v závislosti na intenzitě osvětlení a množství světla dopadajícího na dekorovaný povrch. Jeho použití je specifické pro moderní pestré prostředí jako jsou například dětské pokoje, školky, zábavní podniky a podobně. MULTISTICK firmy OIKOS® díky výborné omyvatelnosti a ořezuvzdornosti zaručuje možnost maximální údržby čistoty na jeho povrchu. Výrobek odpovídá normě DIN 53 778 W-G/SG. Je bez zápachu, netoxický, nehořlavý a šetrný k životnímu prostředí.

ZPŮSOB APLIKACE:

Ze starých již dříve natíraných stěn oškrábeme staré nesoudržné nátěry, odstraníme případné odlupující se části a provedeme vyspravení povrchu. Nové stěny musí být řádně vyzrálé a suché, zbavené případného prachu a nečistot. Na takto připravený povrch zbavený prachu nanese se penetrace CRILUX firmy OIKOS® a necháme zaschnout 6 – 8 hodin. Následně nanese se ve dvou vrstvách materiál MULTIFUND firmy OIKOS®. Po 4 – 6 hodinách od aplikace druhé vrstvy materiálu MULTIFUND firmy OIKOS® stříkáme MULTISTICK firmy OIKOS® ředěný 10 % pitné vody za použití kompresoru s max. tlakem 2 atmosféry (tryska 3,5 mm). MULTISTICK firmy OIKOS® lze nanášet na jakýkoliv druh podkladu. Místo penetrace CRILUX firmy OIKOS® použijeme v závislosti na typu povrchu jiný základní – penetrační nátěr.

Při aplikaci na dřevo: NOVALIS FONDO RIEMPITIVO firmy OIKOS®.

Při aplikaci na plastové lamináty, PVC, hliník a jiné neporézní povrchy: FUNDGRAP firmy OIKOS®.

Při aplikaci na kov: antikorozi základ NOVALIS ANTIRUGGINE firmy OIKOS®, následně FUNDGRAP firmy OIKOS®. MULTISTICK firmy OIKOS® lze ochránit před stárnutím a nadměrným opotřebením použitím transparentního ochranného laku IGROLUX firmy OIKOS®.

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromata nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Výrobek je nehořlavý, pro skladování, manipulaci a transport není zapotřebí žádných speciálních opatření. Odpad likvidujeme ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Pokud je dodržen správný postup při zpracování a základní hygienické a bezpečnostní předpisy, nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví.

První pomoc: při nevolnosti zabezpečit přísun čerstvého vzduchu. Při styku s pokožkou důkladně omýt vodou a mýdlem, pak ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout velkým množstvím pitné vody. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

Složení: speciální akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, barevná syntetická vlákna, aktivní aditiva pomáhající při aplikaci a tvorbě filmu na povrchu.

Specifická hmotnost: 1,03 kg/l

PH: 8,5 – 9

Skladovací teplota: od +2°C do +36°C. Chraňte před mrazem.

Viskozita: 12 000 – 14 000 CPS Brookfield (RVT 20 ot/min při +25°C)

Čištění: odpovídá normě DIN 53 778, nečistota odstraněna z povrchu za méně než 800 abrazivních cyklů.

Omyvatelnost: odpovídá normě DIN, odolá nejméně 1000 abrazivním cyklům.

Ořezuvzdornost: odpovídá normě DIN 53 778, odolá nejméně 5000 abrazivním cyklům.

Reakce na oheň: negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodou ředitelný materiál o síle vrstvy nižší než 0,6 mm.

Paropropustnost SD: střední.

Barva: odstíny dle vzorkovnice MULTISTICK firmy OIKOS®

TECHNICKÉ ÚDAJE PRO APLIKACI:

Ředění: 10 % pitné vody.

Vydatnost: 6 – 7 m²/l v závislosti na aplikační metodě.

Nářadí: stříkácí pistole, tryska 3,5 mm a nízkotlaký kompresor (max. 2 atm.), nebo kompresor s regulátorem tlaku.

Teplota při aplikaci: od +5°C do +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80 %)

Doba schnutí – na dotek: 1 – 1,5 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

Doba schnutí – kompletní: 7 dní (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

Penetrace: CRILUX, FUNGRAP nebo NOVALIS FONDO RIEMPITIVO firmy OIKOS® – v závislosti na druhu podkladu.

Podkladový nátěr: MULTIFUND firmy OIKOS®

Ochranné přípravky: IGROLUX firmy OIKOS®

Čištění nářadí: vodou.

STR. 1/1

Vydáno 1.1.2002 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.