

POPIS VÝROBKU:

NEO QUARZ firmy OIKOS® je omyvatelný, vodou ředitelný nátěr pro exteriéry. Je vyroben ze speciálních akrylátových pryskyřic ve vodní disperzi, kombinovaných s vysoce krycími plnivy a aditivy na bázi dioxidu titanu, napomáhajících při aplikaci a tvorbě filmu na povrchu. Díky speciálnímu složení, obsahu jemného křemičitého písku a akrylátových pryskyřic zaručuje vynikající vlastnosti jako je mechanická odolnost, dobrá paropropustnost, odolnost proti otěru a atmosférickým vlivům. Slída použitá při výrobě také dodává výrobku odolnost vůči tvorbě mikrotrhlin. NEO QUARZ firmy OIKOS® má hladký konečný vzhled, je nehořlavý, netoxický a šetrný vůči životnímu prostředí.

ZPŮSOB APLIKACE:

Ze starých nebo již dříve natíraných povrchů odstraníme nánosy prachu, smogu či jiných nečistot a odstraníme případné odlupující se části. Na staré sprášující povrchy naneseeme jednu vrstvu speciální penetrace NEOKRYLL firmy OIKOS®, která zajistí zpevnění a snížení savosti povrchu. Je-li omítka nová, musí být řádně suchá a vyzrálá min 5 – 6 týdnů. V tomto případě naneseeme jednu vrstvu penetračního přípravku BLANKOR firmy OIKOS® abychom zlepšili přilnavost a sjednotili savost podkladu. Po zaschnutí (6 – 8 hod.) na takto připravený podklad naneseeme štětkou, válečkem nebo stříkací pistolí (tryska 1,7 mm) dvě vrstvy materiálu NEO QUARZ firmy OIKOS® ředěného 20 – 30 % pitné vody s odstupem mezi jednotlivými vrstvami cca 6 hodin.

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromata nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Výrobek je nehořlavý, pro skladování, manipulaci a transport není zapotřebí žádných speciálních opatření. Odpad likvidujeme ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Pokud je dodržen správný postup při zpracování a základní hygienické a bezpečnostní předpisy, nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví.

První pomoc: při nevolnosti zabezpečit přísun čerstvého vzduchu. Při styku s pokožkou důkladně omýt vodou a mýdlem, pak ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout velkým množstvím pitné vody. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

Složení: akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, plniva na bázi dioxidu titanu a aditiva pomáhající aplikaci a tvorbě filmu na povrchu

Specifická hmotnost: 1,58 kg/l +/- 3 %

PH: 8,5 – 9

Skladovací teplota: od +2°C do +36°C. Chraňte před mrazem.

Viskozita: 26 000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 ot/min při +25°C)

Reakce na oheň: negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodou ředitelný materiál o síle vrstvy nižší než 0,6 mm.

Omyvatelnost: odpovídá normě DIN 53778: odolá nejméně 1000 abrazivním cyklům.

Otěruvzdornost: odpovídá normě DIN 53778: odolá nejméně 5000 abrazivním cyklům.

Přilnavost: odpovídá normě DIN ISO 4624

Paropropustnost SD: 0,3 m (max.povolený limit 2 m DIN 52 615)

Nasákavost W 24: 0,4 kg/m².h0,5 DIN 52 617 (max. povolený limit 0,5 kg/m².h0,5)

Barva: bílá + vzorkovnice Top Exterior Line 320 firmy OIKOS®

TECHNICKÉ ÚDAJE PRO APLIKACI:

Ředění: 20 – 30 % pitné vody

Vydatnost: 4 – 5 m²/l (ve dvou vrstvách v závislosti na hrubosti podkladu)

Nářadí: štětka, váleček, stříkací pistole (tryska 1,7mm)

Teplota při aplikaci: od +5°C do +36°C (s relativní vlhkostí nepřesahující 80 %)

Doba schnutí – na dotek: 2 – 3 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

Doba schnutí – kompletní: 24 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

Penetrační přípravky: NEOKRYLL firmy OIKOS®, BLANKOR firmy OIKOS®

Čištění nářadí: vodou

STR. 1/1

Vydáno 1.1.2002 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

Tanvaldská 263
463 11 LIBEREC -Vratislavice
mob.tel.: 0601 / 288 495
tel.: 00420 / 48 / 516 16 12
fax: 00420 / 48 / 516 06 28
e-mail: aviscolor@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz

Bratislavská 48/50
602 00 BRNO
mob.tel.: 0602/ 568 709
tel.: 00420 / 5 / 45 24 52 94
fax: 00420 / 5 / 45 24 74 47
e-mail: avisbrno@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz

PLZEŇ
mob.tel.: 0602/ 529 912
tel.: 00420 / 19 / 745 53 31
fax: 00420 / 19 / 745 53 31

PRAHA
mob.tel.: 0602/ 396 879

OSTRAVA
mob.tel.: 0602/ 153 228

HRADEC KRÁLOVÉ
mob.tel.: 0603/ 210 546