

## POPIS VÝROBKU:

NOVALIS TURAPORI firmy OIKOS® (vyplňovač pórů) je transparentní akrylátový základní nátěr na dřevo, s možností následného broušení smirkovým papírem. Je ideální jako podklad pod NOVALIS LEGNO PROTETTIVO firmy OIKOS® a NOVALIS PARQUET firmy OIKOS®. Výrobek zaplní póry ve dřevě, zajistí jeho rovnoměrnou savost a snadné obroušení. NOVALIS TURAPORI firmy OIKOS® výrazným způsobem snižuje spotřebu konečného nátěru a zlepšuje konečný efekt. Je možné ho použít v uzavřených prostorech vzhledem k tomu, že nezapáchá, je netoxický, nehořlavý a ohleduplný k životnímu prostředí.

## ZPŮSOB APLIKACE:

Řádně si připravíme podklad, tzn. odmastíme a očistíme povrch, který musí být řádně suchý, s vlhkostí nižší než 15 %. Následně aplikujeme jeden nátěr výrobku NOVALIS TURAPORI firmy OIKOS®. Výrobek nanášíme válečkem, štětcem nebo pistolí. Po šesti hodinách povrch obrousíme smirkovým papírem. Po očištění povrchu od prachu po broušení můžeme nanášet konečný nátěr.

## TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aroma nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Výrobek je nehořlavý, pro skladování, manipulaci a transport není zapotřebí žádných speciálních opatření. Odpad likvidujeme ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Pokud je dodržen správný postup při zpracování a základní hygienické a bezpečnostní předpisy, nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví.

**První pomoc:** při nevolnosti zabezpečit přísun čerstvého vzduchu. Při styku s pokožkou důkladně omýt vodou a mýdlem, pak ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout velkým množstvím pitné vody. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

**Složení:** akrylátová pryskyřice ve vodní disperzi, konzervační látky a aditiva, které pomáhají při aplikaci a vytváření filmu na povrchu.

**Specifická hmotnost:** 1 kg/l +/- 3 %

**Viskozita:** 700 +/- 5 % CPS Brookfield (RVT 20 revs/min. při 20°C)

**Skladovací teplota:** od +2°C do +36°C. Chraňte před mrazem.

**Reakce na oheň:** negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodou ředitelný materiál o síle vrstvy nižší než 0,6 mm.

**Barva:** transparentní

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRO APLIKACI:

**Ředění:** připraveno k použití, při stříkání max.ředění 10 % pitné vody

**Vydatnost:** 8 – 10 m<sup>2</sup>/lt v jedné vrstvě v závislosti na savosti

**Nářadí:** štětka, váleček, stříkací pistole (tryska 1,3 – 1,7)

**Teplota při aplikaci:** od +5°C do +36°C (s relativní vlhkostí nepřesahující 80 %)

**Doba schnutí - na dotek:** 1 – 2 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

**Čas schnutí na broušení:** 6 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

**Čištění nářadí:** vodou

STR. 1/1

Vydáno 1.1.2002 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

Tanvaldská 263  
463 11 LIBEREC -Vratislavice  
mob.tel.: 0601 / 288 495  
tel.: 00420 / 48 / 516 16 12  
fax: 00420 / 48 / 516 06 28  
e-mail: [aviscolor@oikos-paint.cz](mailto:aviscolor@oikos-paint.cz)  
http: [www.oikos-paint.cz](http://www.oikos-paint.cz)

Bratislavská 48/50  
602 00 BRNO  
mob.tel.: 0602/ 568 709  
tel.: 00420 / 5 / 45 24 52 94  
fax: 00420 / 5 / 45 24 74 47  
e-mail: [avisbrno@oikos-paint.cz](mailto:avisbrno@oikos-paint.cz)  
http: [www.oikos-paint.cz](http://www.oikos-paint.cz)

PLZEŇ  
mob.tel.: 0602/ 529 912  
tel.: 00420 / 19 / 745 53 31  
fax: 00420 / 19 / 745 53 31

PRAHA  
mob.tel.: 0602/ 396 879

OSTRAVA  
mob.tel.: 0602/ 153 228

HRADEC KRÁLOVÉ  
mob.tel.: 0603/ 210 546