

POPIS VÝROBKU:

PALLAS firmy OIKOS® je jednobarevný dekorativní nátěr s hedvábným metalickým efektem, který se mění se v závislosti na úhlu dopadu a intenzitě světla. PALLAS firmy OIKOS® uspokojí i ty nejnáročnější dekorativní požadavky. Nabízí netradiční dekorační úpravu povrchů stěn jako výrobky, které kdysi zdobily zdi luxusních antických paláců. Výrobek je vodou ředitelný a je složen z nejnovější generace pryskyřic, které zaručují omyvatelnost a odolnost. Je bez zápachu, netoxický, nehořlavý a šetrný k životnímu prostředí.

ZPŮSOB APLIKACE:

Před aplikací materiálu PALLAS firmy OIKOS® je nutné dbát na perfektní vyrovnání a přípravu podkladu.

Příprava podkladu – běžné omítky, sádrokarton a porézní povrchy obecně: nové stěny musí být řádně vyzrálé a suché, zbavené případného prachu a nečistot. Pro dokonalý konečný výsledek celou plochu vystěrkujeme a přebrousíme, čímž dosáhneme perfektně rovného podkladu. Následně nanese penetraci CRILUX firmy OIKOS®. Poté provedeme ve dvou vrstvách podkladní nátěr materiálem SUPERCOLOR firmy OIKOS®. Podkladní nátěr je možné provést pro všechny odstíny materiálu PALLAS firmy OIKOS® v bílé barvě nebo lze použít nátěr probarveného do odstínu podobnému zvolenému odstínu materiálu PALLAS firmy OIKOS®. Při aplikaci podkladního nátěru je nutné dbát na preciznost provedení. Před konečnou úpravou materiálem PALLAS firmy OIKOS® vyčkáme 4 – 6 hodin.

Příprava podkladu – PVC, pozinkované plechy a obecně neporézní povrchy: plochu očistíme, odstraníme případné odlupující se části. Znečištěné nebo mastné skvrny odstraníme pomocí vhodných přípravků. Provedeme případné vyspravení povrchu a přebrousíme jemným smirkovým papírem. Nanese jednu vrstvu speciální penetrace na neporézní povrchy FUNDGRAP firmy OIKOS®. Poté provedeme v jedné až dvou vrstvách podkladní nátěr materiálem SUPERCOLOR firmy OIKOS®. Dále pak viz. Příprava podkladu – běžné omítky, sádrokarton a porézní povrchy obecně.

Příprava podkladu – čisté dřevo (neopatřené žádnými nátěry): plochu očistíme, odstraníme případné odlupující se části. Znečištěné nebo mastné skvrny odstraníme pomocí vhodných přípravků. Provedeme případné vyspravení povrchu a přebrousíme jemným smirkovým papírem. Nanese jednu vrstvu speciálního základu na dřevo NOVALIS FONDO RIEMPITIVO firmy OIKOS®. Po zaschnutí (4 – 6 hod.) přebrousíme jemným smirkovým papírem, očistíme od prachu a nanese v jedné až dvou vrstvách podkladní nátěr materiálem SUPERCOLOR firmy OIKOS®. Dále pak viz. Příprava podkladu – běžné omítky, sádrokarton a porézní povrchy obecně.

Aplikace materiálu PALLAS firmy OIKOS® na tapety PAR.A.TEXT firmy OIKOS®: aplikaci provádíme výhradně originálním válečkem PALLAS firmy OIKOS® v jedné až dvou vrstvách, ředěným 25 – 30 % pitné vody, s časovým odstupem mezi vrstvami 3 – 4 hodiny. Nikdy nepoužíváme stříkací zařízení.

Aplikace materiálu PALLAS firmy OIKOS® na ostatní povrchy: aplikaci provádíme výhradně stříkacím zařízením, s tlakem max. 2,5 – 3 atmosféry, tryskou 1,7 – 2 mm. Materiál PALLAS firmy OIKOS® stříkáme ředěným 25 – 30 % pitné vody v následujícím postupu: první vrstvu na celé ploše stříkáme vodorovně a necháme zaschnout 3 – 4 hodiny. Druhou vrstvu na celé ploše stříkáme svisle a necháme opět zaschnout 3 – 4 hodiny. Tento postup opakujeme dvakrát. To znamená, že stříkáme celkem čtyři vrstvy. Při stříkání je důležité držet pistoli kolmo k aplikované ploše (nepohybovat s pistolí v zápěstí, ale celou rukou). Neméně důležité je dodržet doby schnutí mezi jednotlivými vrstvami včetně podkladového nátěru a zahájit stříkání vodorovně a končit svisle.

PALLAS firmy OIKOS® lze ochránit před stárnutím a nadměrným opotřebením použitím transparentního ochranného laku IGROLUX firmy OIKOS®, který zároveň zajistí výbornou omyvatelnost.

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aroma nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Výrobek je nehořlavý, pro skladování, manipulaci a transport není zapotřebí žádných speciálních opatření. Odpad likvidujeme ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Pokud je dodržen správný postup při zpracování a základní hygienické a bezpečnostní předpisy, nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví.

První pomoc: při nevolnosti zabezpečit přísun čerstvého vzduchu. Při styku s pokožkou důkladně omýt vodou a mýdlem, pak ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout velkým množstvím pitné vody. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

STR. 1/2

Vydáno 1.1.2002 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

Tanvaldská 263
463 11 LIBEREC - Vratislavice
mob.tel.: 0601 / 288 495
tel.: 00420 / 48 / 516 16 12
fax: 00420 / 48 / 516 06 28
e-mail: aviscolor@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz

Bratislavská 48/50
602 00 BRNO
mob.tel.: 0602 / 568 709
tel.: 00420 / 5 / 45 24 52 94
fax: 00420 / 5 / 45 24 74 47
e-mail: avisbrno@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz

PLZEŇ
mob.tel.: 0602 / 529 912
tel.: 00420 / 19 / 745 53 31
fax: 00420 / 19 / 745 53 31

PRAHA
mob.tel.: 0602 / 396 879

OSTRAVA
mob.tel.: 0602 / 153 228

HRADEC KRÁLOVÉ
mob.tel.: 0603 / 210 546

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

Složení: pryskyřice nejnovější kompoziční technologie ve vodní disperzi.

Specifická hmotnost: 1 kg/l

PH: 8,5 – 9

Skladovací teplota: od +3°C do +36°C. Chraňte před mrazem.

Viskozita: 9 000 CPS Brookfield (RVT 20 ot/min při +25°C)

Reakce na oheň: negativní, pokud je nanesen na nehořlavý podklad vodou ředitelný materiál o síle vrstvy nižší než 0,6 mm.

Paropropustnost SD: 0,9 m (max.povolený limit 2 m DIN 52 615)

Barva: dle vzorkovnice PALLAS firmy OIKOS[®]

TECHNICKÉ ÚDAJE PRO APLIKACI:

Ředění: 25 – 30 % pitné vody

Vydatnost: 3 – 4 m²/l ve dvou vrstvách

Nářadí: váleček, stříkácí pistole max. 2,5 – 3 atm., (ryška 1,7 – 2,5 mm)

Teplota při aplikaci: od +5°C do +36°C (s relativní vlhkostí nepřesahující 80 %)

Doba schnutí – na dotek: 1 – 2 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

Doba schnutí – mezi nátěry: 3 – 4 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

Doba schnutí – kompletní: 7 dnů (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)

Penetrační přípravky: CRILUX, FUNDGRAP nebo NOVALIS FONDO RIEMPITIVO firmy OIKOS[®]

Podkladový nátěr: SUPERCOLOR firmy OIKOS[®]

Čištění nářadí: vodou

STR. 2/2

Vydáno 1.1.2002 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

Tanvaldská 263
463 11 LIBEREC -Vratislavice
mob.tel.: 0601 / 288 495
tel.: 00420 / 48 / 516 16 12
fax: 00420 / 48 / 516 06 28
e-mail: aviscolor@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz

Bratislavská 48/50
602 00 BRNO
mob.tel.: 0602/ 568 709
tel.: 00420 / 5 / 45 24 52 94
fax: 00420 / 5 / 45 24 74 47
e-mail: avisbrno@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz

PLZEŇ
mob.tel.: 0602/ 529 912
tel.: 00420 / 19 / 745 53 31
fax: 00420 / 19 / 745 53 31

PRAHA
mob.tel.: 0602/ 396 879

OSTRAVA
mob.tel.: 0602/ 153 228

HRADEC KRÁLOVÉ
mob.tel.: 0603/ 210 546