

POPIS VÝROBKU:

PAR.A.TEXT firmy OIKOS[®] je dekorativní inovační výrobek, technologicky velmi pokrokový v oblasti úprav stěn. Výzkum a dlouhé laboratorní testy umožnily vyvinout novou přetíratelnou tapetu, s plastickým vzorem vytvořeným použitím vybraných zrn minerálního písku. Díky svému složení zachovává PAR.A.TEXT firmy OIKOS[®] paropropustnost stěn, pomáhá přirozenému průchodu vlhkosti povrchem čímž se předchází tvorbě plísní a bakterií. PAR.A.TEXT firmy OIKOS[®] je určen pro použití v kombinaci s tenkovrstvými barvami SUPERCOLOR firmy OIKOS[®], MULTIFUND firmy OIKOS[®], ULTRASATEN firmy OIKOS[®] a PALLAS firmy OIKOS[®] zaručujících maximální kvalitu, životnost a dosažení speciálního efektu který kombinuje odstíny barev, odrazy světla a vytváří velmi jedinečný dekorativní efekt.

ZPŮSOB APLIKACE:

Příprava podkladu – běžné omítky, sádrokarton a porézní povrchy obecně: Nové stěny musí být řádně vyzrálé a suché, zbavené případného prachu a nečistot. Očistíme povrch a odstraníme případné odlupující se části, nebo kousky starých tapet. Následně provedeme vyspravení povrchu a přebroušením odstraníme veškeré nerovnosti. Pro dokonalý konečný výsledek doporučujeme celou plochu vystěrkovat a přebrousit, čímž dosáhneme perfektního podkladu. Na vysoce savé a porézní povrchy doporučujeme nanést pomocí štětce nebo válečku vrstvu speciálního lepidla COLLPAR firmy OIKOS[®] ředěného 20 % pitné vody. Před další aplikací vyčkáme 3 – 4 hodiny.

Příprava podkladu – PVC, pozinkované plechy a obecně neporézní povrchy: Plochu očistíme, odstraníme případné odlupující se části. Znečištěné nebo mastné skvrny odstraníme pomocí vhodných přípravků a přebrousíme jemným smirkovým papírem. Naneseme jednu až dvě vrstvy materiálu FUNDGRAP firmy OIKOS[®], ředěného 10 – 20 % pitné vody. Aplikaci provedeme pomocí štětce, válečku nebo stříkací pistole (tryska 1,3 - 1,7 mm). Před další aplikací vyčkáme 5 – 6 hodin.

Příprava podkladu – čisté dřevo (neopatřené žádnými nátěry): Plochu očistíme, odstraníme případné odlupující se části. Znečištěné nebo mastné skvrny odstraníme pomocí vhodných přípravků a přebrousíme jemným smirkovým papírem. Naneseme jednu vrstvu speciálního základu na dřevo NOVALIS FONDO RIEMPITIVO firmy OIKOS[®]. Před další aplikací vyčkáme 4 – 6 hodin.

Aplikace tapety PAR.A.TEXT firmy OIKOS[®]: Válečkem nebo štětkou rozetřeme rovnoměrně speciální lepidlo COLLPAR firmy OIKOS[®] na zadní stranu tapety PAR.A.TEXT firmy OIKOS[®] a přeloženou ji necháme asi na 10 minut odležet. Vyhne se přítom tvorbě ostrých skládů, které by tapetu poškodily. Následně nalepíme pás tapety na povrch ve směru od shora dolů. Pomocí gumového válečku odstraníme všechny vzduchové bubliny. Vytlačení bublin provádíme od středu do stran. Jednotlivé pásy lepíme na sraz, to znamená vedle sebe. Po cca 5 minutách spoje přejedeme malým válečkem. Všechno přebytečné lepidlo okamžitě odstraníme houbičkou namočenou v čisté vodě.

Dokončení: Konečnou povrchovou úpravu tenkovrstvými barvami SUPERCOLOR firmy OIKOS[®], MULTIFUND firmy OIKOS[®], ULTRASATEN firmy OIKOS[®] a PALLAS firmy OIKOS[®] můžeme provést s výraznou úsporou času ihned po nalepení.

PALLAS firmy OIKOS [®]	Pro hedvábný vzhled. Naneseme válečkem s krátkým vlasem v jedné až dvou vrstvách ředěný 25 – 30 % pitné vody. Vydátnost: 3 – 4 m ² /l (ve dvou vrstvách)
ULTRASATEN firmy OIKOS [®]	Pro saténový efekt. Válečkem s krátkým vlasem naneseme v jedné až dvou vrstvách ředěný 25 % pitné vody. Vydátnost: 10 m ² /l (ve dvou vrstvách)
MULTIFUND firmy OIKOS [®]	Pro sametový efekt. Válečkem s krátkým vlasem naneseme v jedné až dvou vrstvách ředěný 50 % pitné vody. Vydátnost: 15 m ² /l (ve dvou vrstvách)
SUPERCOLOR firmy OIKOS [®]	Pro matný efekt. Válečkem s krátkým vlasem naneseme v jedné až dvou vrstvách ředěný 50 % pitné vody. Vydátnost: 12 m ² /l (ve dvou vrstvách)

Varování: Kraje a rohy obtáhneme štětkem. Potom okamžitě nanášíme příslušnou barvu válečkem. Vyvarujeme se přetírání částí ploch s již provedeným zaschlým nátěrem. Je důležité aby na celou plochu tapety bylo naneseno stejné množství barvy (vrstev barvy). Aplikace produktů firmy OIKOS[®] na strukturální vzory Par.a.textu zaručuje vynikající výsledek.

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:

Výrobek neobsahuje škodlivé látky, ani jiné komponenty s obsahem toxických těžkých kovů jako jsou chrom nebo olovo. Neobsahuje chromátová a chloridová rozpouštědla ani jiná toxická ředidla. Nedochází k žádné nebezpečné polymerizaci. Výrobek neobsahuje žádné toxické a nebezpečné látky, jejichž použití by vyžadovalo zvláštní bezpečnostní opatření. Pro skladování, manipulaci a dopravu není třeba zvláštních opatření. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

STR. 1/2

Vydáno 1.1.2002 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

Tanvaldská 263
463 11 LIBEREC -Vratislavice
mob.tel.: 0601 / 288 495
tel.: 00420 / 48 / 516 16 12
fax: 00420 / 48 / 516 06 28
e-mail: aviscolor@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz

Bratislavská 48/50
602 00 BRNO
mob.tel.: 0602/ 568 709
tel.: 00420 / 5 / 45 24 52 94
fax: 00420 / 5 / 45 24 74 47
e-mail: avisbrno@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz

PLZEŇ
mob.tel.: 0602/ 529 912
tel.: 00420 / 19 / 745 53 31
fax: 00420 / 19 / 745 53 31

PRAHA
mob.tel.: 0602/ 396 879

OSTRAVA
mob.tel.: 0602/ 153 228

HRADEC KRÁLOVÉ
mob.tel.: 0603/ 210 546

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:**Složení:** celulóza a minerální písek.**Specifická hmotnost:** 0,5 kg/m² +/- 5 % v závislosti na vzoru**Návin:** 20 m**Šířka role:** 1 m**Skladovací teplota:** od +3°C do +36°C skladujte v suchu!!**Omyvatelnost:** závislá na druhu materiálu použitého ke konečné povrchové úpravě.**Otěruvzdornost:** závislá na druhu materiálu použitého ke konečné povrchové úpravě.**Reakce na oheň:** 1.třída**Paropropustnost SD:** vysoká.**Vzory:** 26 vzorů dle vzorkovnice PAR.A.TEXT firmy OIKOS[®].**TECHNICKÉ ÚDAJE PRO APLIKACI:**

Nářadí: nanášení lepidla COLLPAR firmy OIKOS[®] štětka nebo váleček
lepení tapety PAR.A.TEXT firmy OIKOS[®] gumový váleček na vytlačení bublin, gumový malý váleček na spoje,
nůžky případně nůž, syntetická houba.
konečná povrchová úprava váleček s krátkým vlasem

Teplota při aplikaci: od +10°C do +36°C (s relativní vlhkostí nepřesahující 80 %)**Lepidlo:** COLLPAR firmy OIKOS[®]**Čištění nářadí:** vodou**STR. 2/2***Vydáno 1.1.2002 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.**Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.***Tanvaldská 263**
463 11 LIBEREC -Vratislavice
mob.tel.: 0601 / 288 495
tel.: 00420 / 48 / 516 16 12
fax: 00420 / 48 / 516 06 28
e-mail: aviscolor@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz**Bratislavská 48/50**
602 00 BRNO
mob.tel.: 0602/ 568 709
tel.: 00420 / 5 / 45 24 52 94
fax: 00420 / 5 / 45 24 74 47
e-mail: avisbrno@oikos-paint.cz
http: www.oikos-paint.cz**PLZEŇ**
mob.tel.: 0602/ 529 912
tel.: 00420 / 19 / 745 53 31
fax: 00420 / 19 / 745 53 31**PRAHA**
mob.tel.: 0602/ 396 879**OSTRAVA**
mob.tel.: 0602/ 153 228**HRADEC KRÁLOVÉ**
mob.tel.: 0603/ 210 546