



TECHNICKÝ LIST

Použití: Čistá silikátová barva COLORSIL je formulována na přírodních materiálech bez příměsí syntetických látek. Je určena pro finální povrchovou úpravu všech silikátových povrchů a vápenných štuků. **Dlouhá životnost, přírodní vzhled a další vlastnosti jako nízký difuzní odpor pro vodní páry, ji předurčují pro užití při sanaci starých a památkových objektů. Nehodí se především na umělé hmoty, nevyzrálé omítky, omítky s obsahem solí a obsahem syntetických polymerů a biologicky napadené povrchy.**

Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení: Směs pigmentů a plniv v silikátovém pojivu s přísadou hydrofobního prostředku a aditiv - neobsahuje těžké kovy.
Nebezpečná látka : Křemičitan draselný CAS.1312-76-1

Odstín: Vyrábí se jako bázecké barvy (A, B, C) určené pro tónování na tónovacích strojích. Báze „A“ je bílá. Odstíny podle firemního vzorkovníku se připravují u obchodních partnerů vybavených tónovacími stroji z bázeckých barev.

Parametry barvy:

objemová hmotnost	1720 kg/m ³ ,
obsah netěkavých složek	min 58 % ,
pH	12,5.

Parametry nátěru:

přidržitost k podkladu	min. 0,8 MPa,
ekvivalentní difuzní tloušťka (ČSN)	0,1 m.

Příprava podkladu: Podklad musí být vyzrálý (u nových omítek cca 4 týdny po jejich dokončení), soudržný, čistý, suchý, bez biologického napadení a vodorozpuštěných solí. Podklad nesmí obsahovat syntetické polymery (např. u některých typů zejména mokřých maltových směsí). Kontrolu vyzrání lze provést pH papírkem nebo roztokem fenolftaleinu. Staré nátěry silikonových, akrylátových nebo polyvinylacetátových barev musí být bezesbýtku odstraněny a podklad by měl být přeštukován (zbytkový obsah syntetických polymerů může znamenat problémy při aplikaci). Kontrolu vyzrání lze provést pH papírkem nebo roztokem fenolftaleinu. Před nátěrem savý povrch penetrovat penetratorem FIXASIL SCH 03. Obsahuje-li podklad vodorozpuštěné soli, je nutno přípravu povrchu konzultovat s technikou firmy

Upozornění: Všechny nenatírané plochy důkladně zakrýt - zanechává neodstranitelné stopy na všech silikátových površích (sklo a glazury obkladů a dlaždic)!

Aplikace: Nanáší se ve dvou vrstvách. Nátěr provádět při teplotách mezi 5 až 30°C. Doba schnutí (zrání) je obvykle 12 - 24 hod. podle povětrnostních podmínek. Natíranou plochu chránit před přímým slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách. Při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr přetíratelný po 12 hodinách.

Ředění: Dodává se v aplikační konzistenci, v případě nutnosti ředit výhradně silikátovým penetratorem FIXASIL SCH 03 max do 10%. **Nesmí se ředit vodou!!!**

Způsob nanášení: Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba: 0,3-0,5 kg / m² - podle savosti podkladu.

Údržba: Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce: Kapalný výrobek má silně dráždivé až leptavé účinky především na pokožku, sliznice a oči. Při dlouhodobém a opakovaném kontaktu může u vnímavých osob vyvolávat alergické reakce. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem.

Symbol nebezpečnosti : Xi dráždivý

R věty : R 36/38

Dráždí oči a kůži

S věty : S2

Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24/25

Zamezte styku s kůží a očima

S 36/37/39

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S 46

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže (po vstříknutí do oka, po vdechnutí aerosolu), v případě požití nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. Při nadýchání doprovít postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. Při nepravdělném dýchání nebo zástavě dechu provést umělé dýchání. Při bezvědomí stabilizovat na boku a vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží odložit potřísněný oděv. Kůži omýt velkým množstvím vody, popř. mýdlem nebo jiným obdobným šetrným mycím prostředkem. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem. Nepoužívat ředidla nebo rozpouštědla. Při zasažení očí ihned promývat proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut. Vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypláchnout ústa vodou, dát vypít asi 1/4 až 1/2 l vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Zajistit klid, teplo.

Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Záruka: 5 let po aplikaci za předpokladu dodržení podmínek aplikace, skladování a vyhlášených záručních podmínek a reklamačního řádu.

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZnout.**

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení: 17,5 kg.