



TECHNICKÝ LIST

Použití: Vodou ředitelný email na dřevo ECOLOR PROFI EX na bázi akrylátového pojiva je určen především pro finální povrchovou úpravu dřeva a dřevěných konstrukcí (podhledů, obkladů, oken, dveří, regálů, dřevěných dílů, nábytku apod.) opatřených základním nátěrem ECOLOR PROFI Z. Je určen pro interiéry, ale je možno jej použít i v exteriérech. Sametový pololesk nátěru dává předmětům elegantní vzhled. Antiblokační účinky zabraňují lepivosti a zlepšují tak především kvalitu nátěru při aplikaci na okna a dveře. Vyššího lesku lze dosáhnout v kombinaci s bezbarvým lazurovacím lakem IMPRANAL PROFI SL SCH 23 nebo polyuretanovým lakem INDULAK lesk SCH 12.

Vlastnosti: Nátěr ECOLOR PROFI EX má velkou krycí schopnost, je světlustálý, odolný povětrnostním podmínkám, je vodoodpudivý a má dobrou přilnavost i na mnoha typech starých nátěrů.

Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení: Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy !

Odstín: Vyrábí se v bílém odstínu nebo podle požadavku odběratele.

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Parametry barvy: | objemová hmotnost | 1350 kg/m ³ , |
| | obsah netěkavých složek | min. 57 % . |
| Parametry nátěru: | vzhled | sametový lesk, |
| | kryvost | 1. |

Příprava podkladu: Podklad musí být opatřený základním nátěrem na dřevo ECOLOR PROFI Z (popř. systémem ECOLOR PROFI N – napouštědlo na dřevo pro průmyslové použití a ECOLOR PROFI Z) Všechny podklady musí být suché, čisté, nesoudržné staré nátěry se musí odstranit, jinak zbrousit do matova. Při aplikaci na okna a dveře používat jen těsnění snázející akrylátové systémy. Pokud jsou staré povrchy napuštěny fermezí, je nutné použít jako oddělovací vrstvu některou ze syntetických základových barev. Vlhkost natíraného dřeva by neměla překročit 12%, nesmí být napadeno dřevokaznými houbami a plísněmi a vykazovat stopy po oxidaci. Dřevo musí být zbaveno všech výkonů pryskyřic vmytím vhodným ředidlem (např. nitroředidlem)

Aplikace: Disperzní email ECOLOR PROFI EX se nanáší v jedné nebo ve dvou vrstvách. Pro zvýšení lesku se aplikuje druhá vrstva bezbarvým lazurovacím lakem IMPRANAL PROFI SL SCH 23 nebo polyuretanovým lakem INDULAK lesk SCH 12. Při teplotě vzduchu +20°C a relativní vlhkosti vzduchu cca 65% je nátěr zaschlý proti doteku po cca 60 minutách, po 120 min je přetíratelný a po 48 hodinách je plně dosaženo antiblokačních vlastností. Minimální teplota vzduchu i podkladu pro nanášení je + 15°C, maximální +30°C .

Způsob nanášení: Stříkáním.

Spotřeba barvy: 0,08-0,15 l/m² .

Ředění: Barva je seřizena pro práci stříkacím zařízením, v případě nutnosti možno ředit vodou max. do 10%.

Údržba: Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce: Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona č.157/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávat mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc: Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Záruka: 5 let po aplikaci za předpokladu dodržení podmínek aplikace, skladování a vyhlášených záručních podmínek a reklamačního řádu.

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech při teplotách 5 až +30°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců.
VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT.

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení: 0,75 ; 2,5 ; 10 a 30 l