



TECHNICKÝ LIST

Použití: Silikátová barva COLORSIL KONTAKT je určena jako základní kontaktní nátěr na vyžilé akrylátové a jiné syntetické barvy, které mají dobrou přilnavost a na které má být aplikován silikátový systém. Je vhodný nanášet i v případech, kdy byla stará barva z fasády odstraněna a kde se v omítce předpokládají zbytky syntetického pojiva. Vytváří kontaktní mezivrstvu a vyrovnává savost podkladu, což je důležité zejména při místních opravách fasád. **Nehodí se především na umělé hmoty, vyzrálé omítky, omítky s obsahem solí a obsahem syntetických polymerů a biologicky napadené povrchy.**

Schválení: Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Nebezpečná látka : Křemičitan draselný CAS.1312-76-1

Složení: Směs pigmentů a plniv v silikátovém pojivu s přísadou akrylátového pojiva do 5%, hydrofobního prostředku a aditiv - neobsahuje těžké kovy.

Parametry barvy:

objemová hmotnost	1660 kg/m ³ ,
obsah netěkavých složek	min 69 % .
pH	12,5.

Parametry nátěru:

přídržnost k podkladu	min. 0,8 MPa,
ekvivalentní difuzní tloušťka (ČSN)	max. 0,15 m.

Příprava podkladu: Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez biologického napadení a vodorozpuštěných solí. Omítky musí být vyzrálé – tj cca 4 týdny po jejich dokončení. Kontrolu vyzrání lze provést pH papírkem nebo fenolftaleinem. Podklad nesmí obsahovat syntetické polymery (např. u některých typů zejména mokřích maltových směsí). Staré nátěry silikonových, akrylátových nebo polyvinylacetátových barev musí být bezzbytku odstraněny a podklad by měl být přeštukován (zbytkový obsah syntetických polymerů může znamenat problémy při aplikaci). Všechny nepřilnavé části odstranit, omýt tlakovou vodou s přidávkou saponátu. Trhliny přesahující šíři 0,6 mm vyspravit některou ze správkových malt. Před nátěrem není ve většině případů nutné povrch penetrovat. Obsahuje-li podklad vodorozpuštěné sole nebo máte-li jakékoliv pochybnosti doporučujeme přípravu povrchu konzultovat s techniky firmy.

Upozornění: Všechny nenatírané plochy důkladně zakrýt - zanechává neodstranitelné stopy na všech silikátových površích (sklo a glazury obkladů a dlaždic)!

Aplikace: COLORSIL KONTAKT se nanáší v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, doba schnutí je 6 – 12 hodin, při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 24 hodin. **Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5 – 30°C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!**

Ředění: Dodává se v aplikační konzistenci, v případě nutnosti ředit výhradně silikátovým penetratelem FIXASIL M SCH 04 max do 10%.

Způsob nanášení: Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba: 0,4 – 0,6 kg / m² - podle savosti podkladu.

Údržba: Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce: Kapalný výrobek má silně dráždivé až leptavé účinky především na pokožku, sliznice a oči. Při dlouhodobém a opakovaném kontaktu může u vnímavých osob vyvolávat alergické reakce. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem.

Symbol nebezpečnosti : Xi dráždivý

R věty : R 36/38

Dráždí oči a kůži

S věty : S2

Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24/25

Zamezte styku s kůží a očima

S 36/37/39

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S 46

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže (po vstříknutí do oka, po vdechnutí aerosolu), v případě požití nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. Při nadýchání doprovít postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. Při nepravdělném dýchání nebo zástavě dechu provést umělé dýchání. Při bezvědomí stabilizovat na boku a vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží odložit potřísněný oděv. Kůži omýt velkým množstvím vody, popř. mýdlem nebo jiným obdobným šetrným mycím prostředkem. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem. Nepoužívat ředidla nebo rozpouštědla. Při zasažení očí ihned promývat proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut. Vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypláchnout ústa vodou, dát vypít asi 1/4 až 1/2 l vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Zajistit klid, teplo.

Požárně technická charakteristika: Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Záruka: 5 let po aplikaci za předpokladu dodržení podmínek aplikace, skladování a vyhlášených záručních podmínek a reklamačního řádu.

Skladování: Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 1.-12. měsíce od data výroby při teplotě 5-30°C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotách 5-10°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZnout.**

Přeprava: Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení: 17,5 kg